

APOYOS ELASTOMÉRICOS (NORMA EN 1337-3) / APPUIS ELASTOMERIQUES (STANDARD EN 1337-3)
CAUCHO NATURAL (NR) / CAOUTCHOUC NATUREL NR)

ENSAYOS / ESSAIS		UNIDADES / UNITÉS	*ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS	NORMA / STANDARD
Dureza / Dureté		°Sh A	65 ± 5	UNE 53130
Resistencia a la tracción / Résistance a la traction		N/mm ²	≥ 16	UNE 53510
Alargamiento a rotura / Allongement à la rupture		%	≥ 425	UNE 53510
Resistencia al Ozono(25 pphm 30% 96h. a 40°C +-2°C) / Résistance a l'ozone (25 pphm 30% 96h. a 40°C +-2°C)		N/A	Sin grietas	UNE 53558/1
Deformación remanente por compresión(24h a 70°C) / Compression Set (24h a 70°C)		%	≤30	UNE 53511
Desgarro / Résistance a la déchirure		N/mm	≥8	UNE 53516
Envejecimiento térmico acelerado (168h a 70°C) / Vieillissement accéléré thermique (168h a 70°C)	Variación de dureza / Variation de la dureté	°Sh A	-5/+10	UNE 53548
	Variación de Resistencia a la Tracción / Variation de la Résistance à la traction	%	±15	
	Variación de Alargamiento a la Rotura / Modification de l'allongement à la rupture	%	±25	

ACERO / ACIER : S235JR

ENSAYOS / ESSAIS		UNIDADES / UNITÉS	*ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS	NORMA / STANDARD
Límite elástico / Limite élastique		N/mm ²	≥235	UNE 36080
Tensión rotura / Résistance à la traction		N/mm ²	340-470	UNE 36080
Alargamiento / Allongement		(%)	≥26	UNE 36080

PTFE Virgen Tratado a Una Cara / PTFE VIRGIN Traité À Une Face

ENSAYOS / ESSAIS		UNIDADES / UNITÉS	*ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS	NORMA / STANDARD
Carga de Rotura / Résistance la à traction		N/ mm ²	20-30	UNE 53510
Alargamiento / Allongement		%	200-300	UNE 53510

(1) Los valores indicados son valores típicos del producto y son los parámetros de control que el producto debe cumplir en cada lote según especificaciones indicadas.

La información contenida aquí se basa en nuestros conocimientos. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares.

El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.

Les valeurs indiquées sont des valeurs typiques des produits des paramètres contrôlés et qu'ils sont doit passer le numéro de lot du produit dans chaque dans les tolérances indiquées.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur notre état de connaissance. Elle a indiqué Désigne le produit et d'établir aucune garantie d'une qualité particulière.

C'est la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que cette information est appropriée et complété en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue.

Aprobado por / Approuvé par:
Narciso Fernández Domínguez



Responsable de Calidad / Responsable Qualité

Fecha / Date de: 10/01/16