



Guard-Wrap™

Description

Le Guard-Wrap™ est constitué d'une natte de polyester maillée saturée de cire microcristalline, qui est laminée en un film de polyester recouvert de cire microcristalline. Sa souplesse d'adaptation le rend idéal pour recouvrir les accessoires. Il est adapté pour les conduites droites.

Utilisation

Le Guard-Wrap peut être utilisé comme revêtement de protection sur divers revêtements Trenton tels que Temcoat™, Innercoat® et Wax-Tape® #1. Il offre une protection mécanique contre le remblai et les contraintes du sol tout en offrant une barrière supplémentaire contre l'humidité et augmente la résistance diélectrique du système.

Procédure d'application

Appliquer le revêtement Trenton de son choix, puis enrouler le Guard-Wrap sur le revêtement, avec un chevauchement d'au moins 2,5 cm. Il est préférable d'appliquer la face mate contre la conduite et la face lisse contre le sol. Sur les conduites droites, le Guard-Wrap peut être appliqué en spirale ou dans le sens de la longueur, et doit être relativement tendu. Sur les surfaces irrégulières, laisser du jeu pour que le Guard-Wrap puisse être formé et modelé conformément aux contours de la surface.

Conditionnement

Rouleaux emballés dans des cartons contenant 41,8 m²

Rouleaux de 6" x 150' (6 rouleaux/carton)

Rouleaux de 9" x 150' (4 rouleaux/carton)

Rouleaux de 12" x 150' (3 rouleaux/carton)

Rouleaux de 18" x 150' (2 rouleaux/carton)

Spécifications

CouleurBrun
Épaisseur du film polyester ...0,0127 mm
Épaisseur totale0,254 à 0,356 mm
Résistance diélectrique3500 volts minimum
Point de fusion saturé.....71 à 82 °C

Avantages

- S'adapte aux formes irrégulières
- Ruban en deux parties (natte et film en plastique) pour une plus grande résistance mécanique
- Résistant à l'application à chaud
- Résistant aux produits chimiques et aux bactéries
- Composé de matériaux inertes
- Excellente résistance diélectrique

Quantités nécessaires estimées

Taille de conduite	m ² / 10 m de Guard-Wrap (chevauch. 2,5 cm)
4	4,66
6	7,12
8	9,04
10	11,51
12	13,43



Corporate Office:
7700 Jackson Road
Ann Arbor, MI 48103 USA
001 734 424-3600
Fax: 001 734 426-5882
trenton@trentoncorp.com

Houston Office:
1880 S. Dairy Ashford Rd.
Suite #697
Houston, Texas 77077 USA
001 281 556-1000
Fax: 001 281 556-1122
tweber@trentoncorp.com

Trenton Europe :
15, rue Beaujon
75008 Paris
France
Tel: +33(0) 1 42 99 95 78
Fax: +33(0) 1 77 65 62 99
europe@trentoncorp.com

www.trentoncorp.com