

Poly-Ply™



Le Poly-Ply est un revêtement en plastique multicouche. Il contribue à maintenir une séparation entre le bande et le sol.

Description

Le revêtement plastique Poly-Ply™ est constitué de trois couches de 0,0127 mm, jauge 50, de chlorure de poly-vinylidène transparent très adhérent, laminées ensemble pour former une feuille unique. Il constitue une barrière mécanique et électrique tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter aux surfaces irrégulières. Il est inerte, ne se détériore pas et résiste aux produits chimiques et aux bactéries communément présents dans le sol.

Utilisation

Le Poly-Ply peut être utilisé en protection mécanique directement sur le primaire Temcoat ou bien sur un revêtement enterré comme le Wax-Tape® #1. Le Poly-Ply est très conformable, il peut être utilisé sur les canalisations ou les pièces de forme.

Procédure d'application

Appliquer le Temcoat™ et enrouler le Poly-Ply par dessus. Lors d'une utilisation en protection mécanique de bande Wax-Tape, appliquer selon la procédure d'utilisation des systèmes Wax-Tape.

Spécifications

Couleur	Transparent
Épaisseur	0,04 mm
Résistance diélectrique	79 kV/mm
Absorption d'eau	négligeable

Conditionnement

- Rouleaux sans mandrin emballés dans des cartons contenant 41,8 m²
- Rouleaux de 10.16 cm x 15.24 m (27 rouleaux/carton)
- Rouleaux de 15.24 cm x 15.24 m (18 rouleaux/carton)
- Rouleaux de 22.86 cm x 15.24 m (12 rouleaux/carton)
- Rouleaux de 30.48 cm x 15.24 m (9 rouleaux/carton)
- Largeurs de 45.72 cm et 91.44 cm disponibles sur demande.

Avantages

- Triple couche pour une plus grande résistance mécanique
- Forte résistance diélectrique
- S'adapte aux formes irrégulières
- Composé de plastique inerte qui ne se détériore pas
- Résistant aux produits chimiques et aux bactéries
- Rouleaux d'une taille commode
- Relativement bon marché

Quantités nécessaires estimées

Taille de conduite	Temcoat kg/10 m	Poly-Ply m ² /10 m
4	11	4,95
6	16,3	7,15
8	22,5	9,35
10	28,1	11,55
12	33,4	13,47



Corporate Office:
7700 Jackson Road
Ann Arbor, MI 48103 USA
001 734 424-3600
Fax: 001 734 426-5882
trenton@trentoncorp.com

Houston Office:
1880 S. Dairy Ashford Rd.
Suite #697
Houston, Texas 77077 USA
001 281 556-1000
Fax: 001 281 556-1122
tweber@trentoncorp.com

Trenton Europe :
15, rue Beaujon
75008 Paris
France
Tel: +33(0) 1 42 99 95 78
Fax: +33(0) 1 77 65 62 99
europe@trentoncorp.com

www.trentoncorp.com